



Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences

Journal home page:
<http://ijournal.uz/index.php/jartes>



Journal of Academic Research and
Trends in Educational Sciences
(JARTES)

VOL. 2, ISSUE 1

ISSN 2181-2675

www.ijournal.uz

STUDY OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS AND PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF REVERSE INTERLOCK FABRIC WOVEN FROM LOCAL RAW MATERIALS

M. Mirsadikov¹

M. Mukimov²

K. Kholikov³

N. Raximbayev⁴

V. Kenjaeva⁵

N. Karimov⁶

Namangan Institute of Engineering and Technology, Tashkent Textile and Light Industry Institute

KEYWORDS

knitting, interlock, thickness, air permeability, tissue penetration, deformation, breaking strength

ABSTRACT

In the scientific work, the technological indicators and physical-mechanical properties of the reverse interlock knitted fabric were analyzed, and the methods of effective use of spun cotton, bamboo, viscose threads, which are local raw materials, were researched.

2181-2675/© 2023 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.7944956

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Assistant of Namangan Institute of Engineering and Technology, Namangan, Uzbekistan
(mirzaitmirsadikov@gmail.com)

² Professor of Tashkent Textile and Light Industry Institute, Tashkent, Uzbekistan (profmukimov@gmail.com)

³ Professor of Namangan Institute of Engineering and Technology, Namangan, Uzbekistan
(gurbanalixoliqu@gmail.com)

⁴ Namangan Institute of Engineering and Technology, Namangan, Uzbekistan (nurbekpulatov1727@gmail.com)

⁵ Ph.D., Tashkent Textile and Light Industry Institute, Tashkent, Uzbekistan (vasilakenjayeva923@gmail.com)

⁶ Ph.D., Tashkent Textile and Light Industry Institute, Tashkent, Uzbekistan (n.karimov89@mail.ru)

МАХАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАРДАН ТҮҚИЛГАН ТЕСКАРИ ИНТЕРЛОК ТУКИМАСИНИНГ ТЕХНОЛОГИК ПАРАМЕТРИ ВА ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДКИКОТИ

KALIT SO'ZLAR/**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:**

трикотаж, интерлок ,
калинлиг, хаво
үтказувчанлик, тўқима
киришиши, деформация,
узилиш кучи

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Илмий ишда тескари интерлок трикотаж тўқимасининг технологик курсаткичлари ва физик-механик хусусиятлари таҳлил қилинган хамда маҳаллий хомашё бўлган йигирилган пахта, бамбук, вискоза ипларидан самарали фойдаланиш усуллари тадқиқ этилган.


Трикотаж маҳсулотлари ассортиментини кенгайтириш ва сифатини ошириш, турли хил хом ашёлардан самарали фойдаланиш, янги тузилишли трикотаж тўқима ва маҳсулотларини ишлаб чикиш бугунги кунда нафақат , барча стандартлар ва технологик курсаткичларга, балки тўқимачиликнинг тез ва доимий ўзгарувчан модага мос келишини ҳам ўз ичига олади.

Белгиланган вазифаларни ҳал қилинганда турли хом ашёлардан фойдаланиб трикотаж сифатини купгина илмий ишларда ўрганилди[1-14].

Илмий ишда пахта,бамбук ва вискоза толаларидан олинган йигирилган иплардан фойдаланиб, тескари интерлок тўқимасининг технологик курсаткичлари ва физик-механик хусусиятлари тадқиқ килинди.

Тескари интерлок тўқимасида пахта, бамбук, вискоза ипларини тўқиманинг технологик курсаткичлари ва физик-механик хусусиятларига таъсирини ўрганиш мақсадида тескари интерлок тўқима намунаси НамМТИ “Трикотаж технология”си кафедра лабораториясида “LONG XING” ясси игнадонли машинасида тукиб олинди(расм1).

Тескари интерлок тукимасининг технологик курсаткичлар ва физик-механик хусусиятлари жадвал 1.да акс эттирилди.



1-расм. Тескари интерлок түкимасининг тузилиши.

Тескари интерлок түкимасининг I-вариантда чизиқли зичлиги 24 текс *3 йигирилган пахта, II -вариантда чизиқли зичлиги 24текс*3 бамбук ва III- вариантда чизиқли зичлиги 24текс*3 булган вискоза ипларидан фойдаланилди.

Трикотаж түкималарининг юза зичлик кўрсаткичи асосий технологик кўрсаткичлардан биридир. Трикотаж түкимасининг тавсифларидан бири - хом ашё сарфининг камлигидадир. Бунда юза зичлиги, қалинлиги ва ҳажмий зичлиги эътиборга олинади. Анъанавий ҳолда түкимада хом ашё сарфининг энг муҳим омили - трикотаж түкимасини юза зичлиги ҳисобланади.


Жадвал 1.

Ипларнинг турлари ва чизиқий зичлиги	пахта 24*3 текс	Бамбук 24*3 текс	Виско за 24*3 текс
Юза зичлиги, г/м ²	242	232	230
Қалинлиги, мм	1,2	1,2	1,3
Ҳажмий зичлиги, мг/см ³	202	193	177
Хаво ўтказувчанлик, см ³ /см ² сек	232,7	252,6	239,3
Ишқаланишга чидамлилик, минг айл.	14.0	16.8	16.0
Узилиш кучи, Н	Бўйига	175	203
	Энига	193	197
Узилишдаги чўзилиши, %	Бўйига	60	65
	Энига	74	73
Қайтмас деформация, %	Бўйига	82	85
	Энига	78	80
Қайтар деформация, %	Бўйига	18	15
	Энига	22	20
Тўқима киришиши, %	Бўйига	+4	+3
	Энига	+2	0
			+2

Юза зичлик тўқима таркибида фойдаланилаётган ипнинг тури, чизиқли зичлиги ва шунингдек ипларнинг фоиз миқдорларини ўзгаришига боғлиқ бўлади.

Йигирилган пахта ипидан тўқилган I-вариантнинг юза зачлиги бамбук ипидан тўқилган II-вариант тескари интерлок тўқимасининг юза зичлигидан 4% га куп, III-вариант вискоза ипидан тўқилган тескари интерлок тўқимасининг юза зачлигидан 5% куплиги аникланди.


Тескари интерлок тўқимасининг юза зичликлари бамбук ва вискоза ипларидан тўқилган намуналарда пахта ипидан тукилган тукимасига нисбатан кам.



2-расм. Тескари интерлок тукимасининг юза зичлиги.

Трикотажнинг хом ашё сарфини тўлиқрок қўрсатиб бера оладиган қўрсаткич бу хажмий зичлик. Бу қўрсаткич нафақат трикотаж матосининг юзасини, балки қалинлигини ҳам инобатга олган ҳолда трикотажни маҳсулотларини ишлаб чиқаришда хом ашё сарфини қўрсатиб беради.

Лабораторияда ишлаб чиқарилган тескари интерлок тукимасининг пахта, бамбук ва вискоза ипларидан тукилган намуналарида тукималар қалинлиги ўзгариши интенсивроқ тарзда ўзгарган. Шунинг натижасида энг кам хажмий зичлик 177 $\text{мг}/\text{см}^2$, қалинлиги 1,3мм бўлган III-вариант эга бўлиб, унинг хажмий зичлиги 202 $\text{мг}/\text{см}^2$, қалинлиги 1,2мм бўлган йигирилган пахта ипидан тукилган I-вариантга нисбатан 12% га кам, хажмий зичлиги 193 $\text{мг}/\text{см}^2$, қалинлиги 1,2мм бўлган бамбук ипидан тукилган II-вариант юза зичлиги йигирилган пахта ипидан тукилган I-вариант юза зичлигидан 5 %га камлиги аниқланди .



3-расм. Тескари интерлок тукимасининг хажмий зичлиги.

Ҳаво утказувчанлик деганда, тукималарнинг узидан ҳаво утказиши тушунилади. Ҳаво ўтказувчанлик тукиманинг иккала томони бўйича берилган босим фарқида 1 секунд ичида 1cm^2 матодан ўтаётган ҳаво миқдорини кўрсатувчи ҳаво ўтказувчанлик коэффициенти билан тавсифланади. Ҳаво ўтказувчанлик коэффициент B ($\text{cm}^3/\text{cm}^2\cdot\text{сек}$) билан ифода этилади.

Трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган трикотаж матоларининг ҳаво ўтказувчанлик коэффициенти, тўқима тури, қалинлиги ва зичлигига боғлиқ бўлган ҳолда $\text{cm}^3/\text{cm}^2\cdot\text{секда}$ ўзгаради.

Трикотаж маҳсулотлари учун алоҳида аҳамиятга эга бўлган хусусият бу трикотажнинг гигиеник хусусиятидир. Тадқиқот қилинаётган трикотаж намуналарнинг ҳаво ўтказувчанлик хусусияти пахта йигирилган ипидан тўқилган I вариант намунасида камроқ. Бамбук йигирилган ипидан олинган II вариант намунасининг ҳаво ўтказувчанлиги пахта ипидан тукилган I вариант тескари интерлок тукима намунасидан 8% юкори, III вариант вискоза ипидан тукилган тескари интерлок тукимасининг ҳаво утказувчанлик хусусияти I вариант намунасидан 3% га куп ва II вариант намунасидан 5% га кам. Тадқикот ҳаво утказувчанлик хусусиятларининг бундай курсаткичлари тескари интерлок тукимасининг бамбук ва вискоза ипларидан тукилган матолариинг пахта ипидан тукилган намунасига нисбатан гигиеник хусусиятлари юкори эканлигини курсатади.


B-I; 232,7 см³/см²*сек

B-II; 252,6 см³/см²*сек

B-III; 239,3 см³/см²*сек

4 -Расм. Тескари интерлок тўқимасининг ҳаво ўтказувчанлиги

Трикотажнинг пишиқлиги унинг ишқаланишга чидамлилиги ва узилиш кучи кўрсаткичларидан маълум бўлади. Тадқиқот қилинаётган трикотаж намуналарининг ишқаланишга чидамлилик ўзгаришини таҳлили шуни кўрсатадики, йигирилган бамбук ипидан олинган I-вариантнинг ишқаланишга чидамлилиги бошқа вариантларга нисбатан паст, III-вариант вискоза ипидан тукилган намуна ишқаланишга чидамлилиги I-вариантн пахта ипидан тукилган намунадан юқори, лекин II-вариант бамбук ипидан тукилган намунадан паст курсаткичга эга. II-вариант бамбук ипидан тукилган намуна III-вариант вискоза ипидан тукилган намунадан 5%, I-вариант пахта ипидан тукилган намунадан 13% куп.




5-расм. Тескари интерлок тукимасининг ишқаланишга чидамлилиги.

Тескари интерлок трикотаж тўқималарининг узилиш кучи бўйига бир биридан фарқ қилиб, йигирилган пахта ипидан олинган I-вариант намунасининг узилиш кучи, йигирилган бамбук ипидан олинган II-вариант намунасидан 14%га ва вискоза ипидан олинган III-вариант намунасидан 36%га камроқлиги аниқланди. Пахта ипидан олинган I-вариант тескари интерлок тукимасининг энига узилиш кучи бамбук ипидан олинган II-вариант намунасидан 2% кам, вискоза ипидан олинган III-вариант намунасидан эса 12% кам эканлиги аниқланди.



6-расм. Тескари интерлок тўқимасининг узилиш кучининг гистограммаси.




7-расм. Тескари интерлок тўқимасининг чузилиш кучи гистограммаси.

Трикотаж маҳсулотларнинг энг муҳим бўлган хусусиятларидан бири бу шакл сақлаш хусусиятидир. Трикотажнинг шакл сақлаш хусусияти унинг чузилувчанлиги, қайтар ва қайтмас деформацияси ва киришувчанлиги билан тавсифланади.

Тажрибавий тескари интерлок намунасининг қайтар деформацияси ўзгариши трикотажнинг пахта, бамбук ва вискоза ипларидан тукилган намуналарида узига хос курсаткичлар натижаси олинди. Йигирилган пахта ипидан олинган намуналарнинг қайтар деформацияси йигирилган бамбук ва вискоза ипларидан олинган трикотаж намуналарнинг буйига нисбатан купрок фоизда эканлиги аниқланди.


Йигирилган пахта ипидан олинган I-вариант намуна қайтар деформацияси йигирилган бамбук ипидан олинган II-вариант трикотаж учун бўйи бўйича 22%га, вискоза ипидан олинган III-вариант намунасига нисбатан 17% ошган, эни бўйича вискоза ипидан олинган III-вариант намуна пахта ипидан олинган I-вариант намунага нисбатан 14%га ва бамбук ипидан олинган II-вариант пахта ипидан олинган I-вариант намунага нисбатан 11% га кам.



8-расм. Тескари интерлок тукимасининг қайтар деформацияси.

Тескари интерлок намунасининг қайтмас деформацияси ўзгариши трикотажнинг пахта, бамбук ва вискоза илларидан тукилган намуналарида узига хос курсаткичлар натижаси олинди. Йигирилган пахта ипидан олинган намуналарнинг қайтмас деформацияси йигирилган бамбук ва вискоза илларидан олинган трикотаж намуналарнинг буйига нисбатан камрок фоизда эканлиги аниқланди.

Йигирилган пахта ипидан олинган I-вариант намуна қайтмас деформацияси йигирилган бамбук ипидан олинган II-вариант трикотаж учун бўйи бўйича 5%га, вискоза ипидан олинган III-вариант намунага нисбатан 4% кам, эни бўйича вискоза ипидан олинган III-вариант намуна пахта ипидан олинган I-вариант намунага нисбатан 4%га купайган ва бамбук ипидан олинган II-вариант намуна пахта ипидан олинган I-вариант намунага нисбатан 3% га куплиги аникланди.



9-расм. Тескари интерлок тукимасининг кайтар деформацияси.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЙТЛАР РЎЙХАТИ.

1. Ahsan Nazir*, Tanveer Hussain, Faheem Ahmad, Sajid Faheem. Effect of Knitting Parameters on Moisture Management and Air Permeability of Interlock Fabrics. AUTEX Research Journal, Vol. 14, No 1, March 2014, DOI: 10.2478/v10304-012-0045-1 © AUTEX.
2. Mikucioniene, D., Ciukas, R., and Mickeviciene, A. (2010). The influence of knitting structure on mechanical properties of weft knitted fabrics. Materials Science, 16(3).
3. Chidambaram, P., Govind, R., and Venkataraman, K. C. (2011). The effect of loop length and yarn linear density on the thermal properties of bamboo knitted fabric. AUTEX Research Journal, 11(4).
4. Charalambus, A. (2007). New approach to a theoretical study of some of the parameters in the knitting process, and their influence on knit-fabric stitch density. AUTEX Research Journal.
5. Singh, G., Roy, K., Varshney, R., and Goyal, A. (2011). Dimensional parameters of single jersey cotton knitted fabrics. Indian Journal of Fibre and Textile Research, 36(2).
6. Мирзарахметова Д.М. Исследование свойств и структуры нитроно-хлопковой пряжи и качества выработанного из нее трикотажа, Дисс, канд. техн. наук, 1974.
7. Зотова В.Ф., Ходжинова М.А. Использование химических нитей для получения комбинированных нитей в процессе кокономотания. РС/УзНИИНТИ, 1971, №4.
8. Бурнашев И.З., Батуров У.А. Разработка технологии получения комбинированных нитей, «Шелк», 1994, №3.
9. Dr.A. Gogoi. Nasrin Hazarika, Ragashree Phukon and Nabanita Gogoi Affect of resists on cotton Silk. The Indian Textile Sournal, Sanuary, 1998.

10. Textile Intelligence Limited, Trends in the World Silk Market, Textile Out Look international. May, 1993.

11. Ланцман Я.Г. разработка усовершенствованных методов оценки прогнозирования показателей качества тканей из смесовой пряжи. Дисс. канд. техн, наук, 1990.

12. Мирсадиков М. М. Разработка механизма вязания для выработки двухстороннего плюшевого трикотажа //проблемы текстильной отрасли и пути их решения. – 2021.

13. Мирсадиков М. М. Усовершенствованный способ выработки разрезного плюшевого трикотажа //проблемы текстильной отрасли и пути их решения. – 2021.

14. Mikucioniene, D., Ciukas, R., and Mickeviciene, A. (2010). The influence of knitting structure on mechanical properties of weft knitted fabrics. Materials Science.