

3-SHO'VA: SEYSMIK VA AVARIYAVIY TA'SIRLARDA BINO VA INSHOOTLARNING ISHONCHLILIGI VA XAVFSIZLIGI

УДК.624.012.45

КОМПОЗИТ МАТЕРИАЛ БИЛАН КУЧАЙТИРИЛГАН ТЕМИРБЕТОН ТҮСИН КОНСТРУКЦИЯСИНИ ЁРИҚБАРДОШЛИГИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

PhD, доцент С.А.ЮСУФХЎЖАЕВ, Д.А.САМАДОВА (ТАҚУ)

Аннотация: Мазкур мақолада композит материал билан кучайтирилган ва кучайтирилмаган түсинглар чегаравий ҳолатлар усули бўйича ҳисобланди ва олинган қийматлар экспериментал маълумотлар билан солиши тирилди. Чегаравий ҳолатларнинг иккинчи гуруҳи бўйича ёриқлар очилиши меъёрий хужожатлар ҳисоби асосида аниқланганда кучайтирилган түсинглардаги ёриқлар очилиши кучайтирилмаган түсингларни кируга қараганда камлиги ўз аксини топди. Мавжуд меъёрлар бўйича ҳисоблаш қоидаларидан фойдаланиб топилган қийматлар композит материал воситасида кучайтирилган конструкциянинг синов натижаларидан олинган қийматларига мос келиши тасдиқланди.

Аннотация: В статье приведен расчет усиленных композитными материалами и неусиленных балок на прочность по предельным состояниям, а также приведены сопоставления итогов расчета с экспериментальными данными. По второй группе предельных состояний, когда раскрытие трещины определяют на основании расчета нормативных документов, раскрытие трещин в армированных балках меньше, чем у неармированных балок. В статье приведены выводы о том, что значения жесткости, определенные совершенствованной формулой расчета элемента усиленной композитной арматурой и результаты полученные экспериментальным путем совпадают.

Annotation: The article provides a calculation of strength of beams reinforced with composite materials and non-reinforced ones based on limit states, and also provides a comparison of the calculation results with experimental data. According to the second group of limit states, when crack opening is determined based on the calculation of regulatory documents, crack opening in reinforced beams is less than that of unreinforced beams. The article presents conclusions that the stiffness values determined by the improved formula for calculating an element of reinforced composite reinforcement and the results obtained experimentally coincide.

Калим сўзлар: чегаравий ҳолатлар, деформация, бикрлик, эгилиш, композит материал, түсин, конструкция

Ключевые слова: предельные состояния, деформация, жесткость, изгиб, композиционные материалы, балка, конструкция

Key words: limit states, deformation, stiffness, bending, composite material, beam, structure

Кириш қисми. Бино ва иншоотларни эксплуатация қилиш жараёнида кўплаб омиллар қурилиш конструкцияларини конструктив жихатдан хоссаларининг ёмонлашишига олиб келади. Айниқса, бу ҳолат темирбетон конструкцияларда кўп кузатилади. Амалиёт темирбетон конструкцияларининг конструктив хоссаларининг ёмонлашишига коррозия сабаб бўлишини кўрсатади. Мазкур шикастланишлар, мос тарзда, темирбетон конструкцияларини тайёрлаш (бетоннинг ҳимоя қатламини кичрайиши), шикастланиши жараёни кечиши оқибатида бетоннинг арматурага нисбатан ҳимоя хоссаларини йўқотилиши билан белгиланади. Занглаш натижасида юзага келадиган шикастланишлар темирбетон конструкцияларини умрбоқийлигини камайтиради, бу ҳолат эса ўз навбатида қурилиш объектларининг хавфсиз эксплуатация қилиш вақтини камайтиради.

Юқори мустаҳкамликка эга бўлган композит толаларининг пайдо бўлиши билан конструкциянинг юк кўтариш қобилиятини ошириш ва тиклашнинг замонавий усул ва технологиялари яратилди. Улар ёрдамида қисқа муддат ичида ва кам маблағ сарфлаб

(оғир машина ва механизмлар жалб қилмасдан) бино ва иншоотларнинг хизмат муддатини узайтиришга эришиш мумкин.


Кучайтиришнинг композит тизимлари оддий шароитларда ҳам сейсмик фаол худудларда ҳам аъло натижалар кўрсатмоқда. Усулнинг бошқа усувларга нисбатан афзаллиги – содда, оддийлиги ва кам меҳнат сарфланишини талаб этишидадир.

Композит материаллари билан ташқи томондан кучайтириш тизимининг афзалликлари:

- композитли толаларнинг узилишга юқори чегаравий мустаҳкамлиги;
- конструкция ҳолатининг мавжуд эмаслиги;
- бардошлиликнинг юқори чегараси;
- текисланашётган қурилиш конструкцияларига минимал юк таъсир этиши;
- кучайтирилаётган элементлар монтажининг тезлиги ва осонлиги (тез ва осон монтаж қилиниши);
- конструкциянинг кучайтирилаётган элементларининг эстетик ташқи кўринишининг сақлаб қолинишидир.

Тадқиқот учун темирбетон тўсин 100x160x1800 мм ўлчамда, В20 синкли бетондан тайёрланди. Наъмуналар қия ёриқлар пайдо бўлишининг олдини олиш ва нормал кесимларнинг минимал мустаҳкамланишини таъминлаш учун арматураланган. Тўсин қуидагича арматураланган (*1-расм*):

- бўйлама ишчи стержен арматура 2Ø10 A – III;
- бўйлама конструктив сим 2Ø4 Bp-1
- ($R_{sc} = 365 \text{ МПа}, A_s' = 25 \text{ мм}^2, E_s' = 1.7 \cdot 10^5 \text{ МПа}$);
- кўндаланг арматура Ø6 A – I.



1-расм. Темирбетон тўсин кесими


Тажриба натижасига қўра ўрнатилган ишчи арматураларнинг ҳусусиятлари:

- окувчанлик чегараси $f_{yd} = 517,2 \text{ МПа}$
- чегаравий мустаҳкамлиги $f_{yd} = 517,2 \text{ МПа}$
- эластиклик модули $E_s = 20,5 \cdot 10^4 \text{ МПа}$
- окувчанлик чегерасига мувофиқ олинадиган максимал деформация $f_{yd} - \varepsilon_{yd} = 242,7 \cdot 10^{-5}$.

Кучайтирилмаган бетон синовдан ўтқазишдан (55-216 кун) олдин қуидаги ҳусусиятларга эга эди: $f_{cd} = 21,69 \text{ МПа}; f_{ck,cube} = 26,29 \text{ МПа}; E_d = 27,3 \times 10^3 \text{ МПа}$.

Кучайтиргандан кейин (336-498 кун) бетоннинг ҳусусиятлари бироз ўзгарди: $f_{cd} = 24,31 \text{ МПа}; f_{ck,cube} = 29,53 \text{ МПа}; E_d = 23,95 \times 10^3 \text{ МПа}$ [2].

Бир биридан 500 мм масофада иккита симметрик тўпланган куч билан юкланган, 1800 мм узунлиқдаги бир оралиқли эркин икки таянчга таянган тўсиннинг статик схемаси қабул қилинган. Статик схема 2-расмда кўрсатилган.



2-расм. Темирбетон тўсиннинг статик схемаси

Тадқиқот босқичлари:

1. Тадқиқотнинг биринчи босқичи тўсинни кучайтирмасдан синовдан ўтказиш ва уни юкнинг фойдаланиш чегарасигача етказиш (БО-2). Бундай ҳолат бетоннинг чўзилган зонасида ишчи арматура билан бир жойда кенглиги 0,4 ммдан катта бўлган нормал ёриқ очилишига ёки нисбий эгилишнинг қиймати 1/150 дан ошишига олиб келади.

2. Аввал синовдан ўтказилган тўсин Sika CarboDur S-512 (*1-жадвал*) лентаси билан кучайтирилгандан сўнг, у бир марта статик юк таъсирида емирилгунга қадар текширилган (БО-2 (П1)) [2].

3. Тўсинлардан бири (П1) Sika CarboDur S-512 композит лентаси билан синовдан ўтказилмасдан мустаҳкамланди, натижада емирилишга олиб келди.

Sika CarboDur S-512 тасмасининг геометрик характеристикалари

1-жадвал

Тури	Кенглиги, мм	Қалинлиги, мм	Кўндаланг кесими, мм^2
Sika CarboDur S-512	50	1,2	60

Sika CarboDur S-512 нинг мустаҳкамлик ва деформация ҳусусиятлари:

- Эластиклик модули $E_f = 1,65 \times 10^5 \text{ МПа}$.

Чўзилишга бўлган мустаҳкамлиги $R_f = 2800 \text{ МПа}$.

Темирбетон тўсин ва углепластик лентанинг ҳисобий кўрсаткичлари

2-жадвал

$b, \text{мм}$	$h, \text{мм}$	$a, \text{мм}$	$a', \text{мм}$	$R_b, \text{МПа}$	$E_b \cdot 10^4, \text{МПа}$	$R_s, \text{МПа}$	$E_s \cdot 10^5, \text{МПа}$
100	160	25	15	21,69/24,31	2,73/2,395	517,2	2,05
$A_s, \text{мм}^2$	$R_{sc}, \text{МПа}$	$E_s \cdot 10^5, \text{МПа}$	$A_s', \text{мм}^2$	$R_{fn}, \text{МПа}$	$E_f \cdot 10^5, \text{МПа}$	$A_f, \text{мм}^2$	
157,1	365	1,7	25,1	2800	1,65	60	

Изоҳ: R_b ва E_b нинг қийматлари бетоннинг ёшига кўра қўлланилади, “/” орқали ёзилган яъни “55-216 кун/336-498 кун”.

Чегара ҳолатларнинг иккинчи грухи бўйича ҳисоблаш қуйидаги тўсинлар учун ўтказилди:

1. Кучайтирилмаган БО-2 тўсин назарий чегаравий момент $\bar{M} = 9,63 \text{ кНм}$ билан ҳисобланди.

2. П1 тўсин аниқ чегаравий момент $\bar{M} = 19,87 \text{ кНм}$ билан ҳисобланди.

Қуйида кучайтирилмаган тўсин БО-2 ни ҳисоблаш намунаси келтирилган. Ҳисоблаш учун тавсиялар 2-жадвалда келтирилган.

Элементнинг бўйлами ўқи учун нормал ёриклар ҳосил қилувчи моментини аниқлаши.

Каршилиқ моменти W_{red} :

$$W_{red} = \frac{I_{red}}{y_t} = \frac{38,198 \cdot 10^6}{76,84} = 497075 \text{ мм}^3$$

Бу ерда I_{red} ва y_t - берилган элемент кесими тортишиш марказига нисбатан инерция моменти ва бетоннинг чўзилган толасидан элемент кўндаланг кесими оғирлик марказигача бўлган масофа.

Кесим юзанинг пластик қаршилик моменти:

$$W_{pl} = 1,3 \cdot W_{red} = 1,3 * 497075 = 646198 \text{ мм}^3$$

Бетоннинг чўзилишга бўлган ҳисобий қаршилигининг қиймати:

$$R_{bt,ser} = 0,25 \cdot k \cdot \sqrt[3]{R_{b,cube}^2} = 0,25 \cdot 0,8 \cdot \sqrt[3]{26,29^2} = 1,768 \text{ МПа}$$

Бу ерда $R_{b,cube} = 26,29 \text{ МПа}$ - куб мустаҳкамлик, намуналарни синаш пайтида олинган.

Чўзилган бетоннинг нотекис деформациясини ҳисобга оладиган ёриқ пайдо қилувчи момент:

$$M_{crc} = R_{bt,ser} \cdot W_{pl} = 646198 * 1,768 = 1,14 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

БО-2 ва П1 тўсиннинг ҳисоби қўйидаги жадвалда жамланди.

3 - жадвал

Тўсиннинг номланиши	$\bar{M}, \text{кНм}$	$y_t, \text{мм}$	$I_{red} \cdot 10^6, \text{мм}^4$	$W_{red} \cdot 10^6, \text{мм}^3$	$W_{pl} \cdot 10^6, \text{мм}^3$	k	$R_{bt,ser}, \text{МПа}$	$M_{crc}, \text{кНм}$
БО-2	9,63	76,84	38,198	0,497	0,646	0,8	1,768	1,142
П1	19,87	74,69	41,064	0,550	0,715	0,8	1,911	1,366

Элемент нормал бўйлама ўқи бўйича очилган ёриқ кенглигини ҳисоблаши.

Куйида $M_{crc} = 1,14 \text{ кНм}$ момент таъсирида БО-2 тўсин учун ёриқ очилиш кенглигининг ҳисоб-китоби келтирилган.

Кучланиш σ_s қўйидаги формула билан топилади [5]:

$$\sigma_s = \frac{M(h_0 - x_m)}{I_{red}} \cdot \alpha_s = \frac{1,14(135 - 56,86)}{9,23 \cdot 10^6} \cdot 14,18 = 137,13 \text{ МПа}$$

Чўзилган бетон кесим юзаси A_{bt} нинг қиймати ёриқ ҳосил бўлиш моменти қоидаларидан фойдаланиб, бетоннинг чўзилган зонаси баландлиги x билан аниқланади [5].

Хар қандай вазиятда A_{bt} нинг қиймати кесимнинг юзасига teng деб қабул қилинади агар унинг баландлиги $2a$ дан кичик ва $0,5h$ дан катта бўлса.

$$A_{bt} = (h - x_m) \cdot b = (160 - 56,86) \cdot 100 = 10314 \text{ mm} > 0,5 \cdot h \cdot b = 8000;$$

$$A_{bt} = 0,5 \cdot h \cdot b = 8000$$

Ёриклар орасидаги масофа l_s нинг қиймати қўйидаги формула билан топилади:

$$l_s = 0,5 \cdot \frac{A_{bt}}{A_s} \cdot d_s = 0,5 \cdot \frac{8000}{157,1} \cdot 10 = 254,65 \text{ мм}$$

Бу ерда d_s – арматуранинг номинал диаметри.

Очилган нормал ёриқнинг кенглиги $a_{crc,i}$ ($i = 1, 2 \dots n$) қўйидаги формула билан топилади:

$$a_{crc,i} = \varphi_1 \cdot \varphi_2 \cdot \varphi_3 \cdot \psi_s \cdot \frac{\sigma_s}{E_s} \cdot l_s = 1,0 \cdot 0,5 \cdot 1,0 \cdot 0,2 \cdot \frac{137,13}{2,05 \cdot 10^5} \cdot 254,65 = 0,017 \text{ мм}$$

Бу ерда $\varphi_1 = 1,0$ – қисқа муддатли юк коэффициенти;

$\varphi_2 = 0,5$ – арматура даврий профили коэффициенти;

$\varphi_3 = 1,0$ – эгилувчи элемент коэффициенти.


Эгилувчи темирбетон элементларни деформациясини баҳолаш учун меъёрий хужжатларнинг ҳисоблаш методикаларидан фойдаланиб, кучайтиришдан олдин ва кейин БО-2 ва П1 тўсинлар учун ёриклар очилиши ҳисобланди. Кучайтиришдан олдин ва кейин олинган ёриклар қийматлари 4 - жадвалда келтирилган.

БО-2 ва П1 түсінлардаги ёриқ очилиши қиймати

4-жадвал

<i>M</i> , кНм	<i>a_{crc}^{БО-2}</i> , мм	<i>a_{crc}^{П1}</i> , мм	<i>δ</i> , %
1,14/1,33	0,02	0,01	18,35
2,00	0,08	0,05	39,38
3,00	0,16	0,10	34,77
4,00	0,23	0,15	33,15
5,00	0,30	0,21	32,32
6,00	0,38	0,26	31,82
7,00	0,45	0,31	31,48
8,00	0,53	0,36	31,24
9,00	0,60	0,42	31,06
9,63	0,65	0,45	30,99

Олинган маълумотлар асосида графиклар тузилди. (3-расм)



3 – расм – БО-2 ва П1 түсінларда момент таъсридан ёриқ очилиши графиги

Хулоса. Мазкур тадқиқот ишида темирбетон әгилувчи түсин элементларининг меъёрий хужжатларга асосланиб амалга оширилган ҳисоби келтирилди. Олинган натижалар экспериментал маълумотлар билан солиштирилди. Натижада ҳисоблаш усулини асослаш ва түлдириш, қўйилган масалани ҳал этиш ва хулосаларни шакллантириш имконияти пайдо бўлди: Кучайтирилган түсінлардаги ёриқ очилишининг ҳисобий қийматлари кучайтирилмаган конструкциядаги худди шундай қийматдан 18,35 – 30,99% га кам. Меъёрларда келтирилган иккинчи гурух чегаравий ҳолат бўйича ҳисоблаш усули конструкция кучайтирилган ҳолатда унинг умумий бикрлиги ортишини акс эттиради.

Адабиётлар

- Конончук А.П. “Работа нормальных сечений изгибаемых железобетонных элементов, усиленных композитными материалами на действия малоциклического нагружения”, дис. канд. техн. наук: 05.23.01 /Конончук Александр Петрович. – Львов, 2013.
- Юсуфхўжаев С.А., Самадова Д.А. “Композит материал билан кучайтирилган темирбетон түсин конструкциясини мустажкамлигини тадқиқ қилиш”, INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION 2023/1.
- Бокарев С.А Экспериментальные исследования изгибаемых железобетонных элементов, усиленных композитными материалами / С.А. Бокарев, Д.Н. Смердов // Известия вузов. Строительство – 2010.
- Смердов М.Н. Экспериментальные исследования прочности и деформативности изгибаемых железобетонных элементов, армированных в сжатой и растянутой зоне

неметаллической композиционной арматурой / М.Н. Смердов, Д.Н Смердов, А.О Климентьев /
/ Транспорт Урала. – 2014

5. ШНК 2.03.14-18 Композит полимер арматурали бетон конструкциялар, ЎРҚВ Т-2018.

6. Usmankhudjayeva L.A, Djalolova D.N, Samadova D.A, Alimov X.T, & Mamarajabov M. (2023). Use Of Bim Technologies in Designing Construction Structures of Buildings. Texas Journal of Engineering and Technology, 21, 81–83. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/4175>

УДК 624.012.45

УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ВНЕШНИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СТЕРЖНЯМИ

*д.т.н., проф, Акрамов X.А. (ТАСУ), PhD, доцент Давлятов Ш.М.,
докторантлар Кимсанов Б.И., Назиров А.С. (ФерПИ)*

Аннотация: Колонна является важнейшим элементом конструкции, передающим нагрузку от перекрытий на фундамент, и ее надлежащая прочность имеет первостепенное значение. Выход из строя колонны может привести к обрушению всей каркасной конструкции. Целью данного исследования является проверка эффективности метода укрепления колонны.

Annotatsiya: Ustun orayopma konstruksiyasidan tushayotgan yuklarni poydevorga izatuvchi eng muhim konstruktiv element bo'lib, uning mustahkamligi katta ahamiyatga ega. Ustunning shkastlanishi binoni tashkil etuvchi konstruksiyalarning qulashiga olib kelishi mumkin. Ushbu tadqiqotning maqsadi ustunni mustahkamlash usulining samaradorligini tekshirishdir.

Abstract: The column is the most important structural element transmitting floor loads to the foundation, and its proper strength is of paramount importance. Failure of a column can lead to the collapse of the entire frame structure. The purpose of this study is to test the effectiveness of the column strengthening method.

Ключевые слова: несущая конструкция, композиционные материалы, методы усиления, технология, железобетонные колонны, внешние композитные стержни.

Введение. Усиление применяется в конструктивной системе для повышения ее сейсмостойкости за счет увеличения прочности или пластичности. Существует множество методов усиления. В настоящее время наиболее часто используемые методы включают наложение ферро цемента, внешнее армирование и технику центрального стержня. Реконструкция слабого здания не является разумным подходом и может создать огромную нагрузку на национальную экономику. Многие существующие железобетонные (железобетонные) конструкции нуждаются в усилении из-за возросшего спроса, коррозии стальных стержней, недостаточного технического обслуживания, изменений в функциях конструкции, изменений в своде правил и воздействия неблагоприятных обстоятельств, таких как землетрясения и взрывы. Усиление колонны может потребоваться и в связи с увеличением этажности, разницей прочности бетона в полевых условиях, несоответствием процента и типа арматуры требованиям норм, наклоном колонны и осадкой. в фундаменте превышает допустимые проектные пределы. Если не уделить должного внимания усилению здания, это приведет к огромным потерям в плане жизней и богатства. Усиление здания или его компонентов — лучший альтернативный подход к улучшению его сейсмических характеристик [1].

Методы. В этом исследовании были построены две квадратные колонны одной контрольной и одной усиленной колонной, как показано на рисунке 1. И контрольные, и усиленные колонны были подвергнуты одной и той же настройке осевой нагрузки для проверки эффективности метода усиления. Колонны были усилены внешними композитными стержнями, прикрепленными к существующим основным стержням. Они были рассчитаны на минимальную площадь стали (4шт Ø6АШ). Использовался