

**5-SHO'BA: QURILISH ILM-FANINI RIVOJLANTIRISH UCHUN  
INNOVATSION QURILISH MATERIALLARI, LOYIHALAR VA  
TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISHNING DOLZARB  
MUAMMOLARI VA MASALALARI**

**УЎК 624.012.45**

**ДАВРИЙ КЕСИМ ЮЗАЛИ АРМАТУРАНИНГ КОНСТРУКЦИОН  
КЕРАМЗИТОБЕТОН БИЛАН БОҒЛАНИШ МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАДҚИҚОТИ**  
*t.ф.н., доцент ЮСУПОВ Р.Р., докторант ХЎЖАЕВ Д.Х. (ТАҚУ)*

**Аннотация.** Мақолада даврий кесим юзали синфи A400 арматуранинг конструкцион керамзитобетон билан боғланиши мустаҳкамлиги экспериментал тадқиқотлари натижалари келтирилган. Ўзгарувчи омиллар сифатида арматура диаметри ва конструкцион керамзитобетоннинг сиқилишидаги мустаҳкамлиги қабул қилинган. Натижалар таҳлили ва хулосалар келтирилган.

**Аннотация.** В статье представлены результаты экспериментальных исследований прочности сцепления арматуры периодического сечения класса A400 с конструкционным керамзитобетоном. В качестве переменных факторов принимались диаметр арматуры и прочность на сжатие конструкционного керамзитобетона. Приведены анализ результатов и выводы.

**Annotation.** The article presents the results of experimental studies of the adhesion strength of reinforcement of a periodic section of class A400 with structural expanded clay concrete. As variable factors, the diameter of the reinforcement and the compressive strength of structural expanded clay concrete were taken. An analysis of the results and conclusions are given.

**Калим сўзлар:** арматура, конструкцион керамзитобетон, синаш, натижса, таҳлил, мустаҳкамлик, боғланиши.

**Ключевые слова:** арматура, конструкционный керамзитобетон, испытание, результат, анализ, прочность, сцепление.

**Key words:** armature, expanded clay construction, test, result, analysis, strength, connection.

**Кириш қисми.** Темирбетон конструкциясининг яхлитлиги, юк кўтариш қобилияти ва ишончлилиги уларнинг эксплуатация даврида арматура стерженини бетон билан боғланиши мустаҳкамлигини таъминланганлиги билан аниқланади. Ушбу кўрсатгич икки материалдан ташкил топган темирбетон конструкциянинг юк кўтариш қобилиятини уларнинг биргаликдаги ишончли ишлаши белгилайди.

Эксплуатациядаги темирбетон конструкцияларнинг ҳолатини текшириш тажрибаси шуни кўрсатадики, шикастланган конструкциялар орасидаги нуксонларнинг кўп қисмини улардаги арматуранинг бетон билан боғланишининг бузилиши натижасида пайдо бўлади. Бундай нуксонлар темирбетон конструкцияларини тайёрлаш ва уларни эксплуатацияси жараёнида пайдо бўлиши мумкин.

**Материаллар хоссалари ва синаш усуллари.** Бетон намуналари сони ҳар бир бетон синфи учун 6 дона тайёрланди. Уларнинг 3 таси намуна ёши 28 кун бўлганда ва 60 кунда гидравлик прессларда сиқилишга синаб, уларнинг мустаҳкамлиги аниқланди. Бу синовлардан мақсад – лаборатория шароитининг бетон мустаҳкамлигига салбий таъсири борми деган саволга жавоб топиш эди.

Конструкцион керамзитобетоннинг рационал таркибларини белгилашда йирик ғовакли тўлдирувчининг сарфланадиган ҳажмини оширишга асосланган усулдан фойдаланилди [1], яъни унинг микдори  $0.85 \text{ m}^3$  дан кам эмас. Бу усул керамзитбетон структурасини (таркибини) шакланишида ижобий таъсири этади, яъни бетон таркибидағи сувнинг кўп қисмини уларни ўзига тортади ва контакт зоналарнинг зичлиги ва мустаҳкамлигини ошишини таъминлайди. Бундан ташқари контакт зоналарни

солиширима юзаси ва цемент – қум аралашмасининг мустаҳкамлиги ҳам ортади. Шу усулга асосланган керамзитбетонларнинг таркиблари 1-жадвалда келтирилган.

### Керамзитобетонлар таркиби

1-жадвал

Керамзит-бетон синфи	1 м <sup>3</sup> учун материаллар сарфи					Сув/цемент нисбати	
	Портланд-цемент, кг	Майда қум, кг	Керамзит (л) фракциялари (мм)				
			Қум 0-5	5-10	10-20		
B12.5	275	520	130	400	600	1500	0.65
B15	350	500	117	400	560	1635	0.57
B25	475	600	-	300	540	1710	0.52

Изоҳ. Керамзитбетон қориши масининг оқуевчанини стандарт конус бўйича 2-4 смга тенг.

Керамзитбетон қориши масини тайёрлаш учун қуидаги материаллардан фойдаланилди:

- портландцемент М400, 28 қундаги мустаҳкамлиги 41.5 МРа;
- маҳаллий керамзит, ҳажмий – тўқма массаси 550 – 570 кг/м<sup>3</sup>, стандарт цилиндрда сиқилгандаги мустаҳкамлиги 3.0÷3.8 МРа;
- майда қум, иириклик модули  $M_{kp}=1.5\div1.7$ ;
- ҳажмий – тўқма оғирлиги 1400 кг/м<sup>3</sup>;
- сув – умумий тармоқдан олинган сув.

Керамзитбетон мустаҳкамлигини ўрганиш учун металл қолипларда қирра ўлчамлари 15 см бўлган куб намуналари тайёрланди, қолипдан бўшатилгандан сўнг синаш кунига қадар лаборатория шароитларида ( $t=20\pm5^{\circ}\text{C}$ ,  $W=70\pm5\%$ ) сақланди. Худди шундай ўлчамлардаги куб намуналарига марказий жойлаштирилган синфи А400 бўлган арматура стерженлари билан тажриба намуналари ҳам тайёрланди. Уларни тайёрлашдан мақсад даврий кесим юзали арматураларнинг конструкцион керамзитбетон билан боғланиш мустаҳкамлигини тадқиқот қилиш. Бу намуналар ҳам металл қолиплардан бўшатилгандан сўнг лаборатория шароитларида синов кунига қадар сақланди.

Керамзитбетон мустаҳкамлиги ГОСТ 10180 – 2012 [2] бўйича намуналарни гидравлик прессда синаш орқали 28 ва 60 кунда аникланди. 2-жадвалда бетон мустаҳкамлигининг ўртача (3 та намуна бўйича) қийматлари келтирилган.

Бетонлар мустаҳкамликлари (назорат синовлари натижалари)

2-жадвал

Бетон тури	Бетон синфи	Мустаҳкамлик, МРа	Намуналар ёши, кун	Зичлик, кг/м <sup>3</sup>
Керамзитбетон	B12.5	16.2	28	1450
		16.5	60	1440
	B15	21.5	28	1600
		22.0	60	1580
	B25	32.0	28	1680
		32.8	60	1650

Ушбу жадвалда келтирилган натижаларга кўра бетонларнинг белгиланган таркиблари мустаҳкамлик бўйича кутилган натижаларни таъминлайди ва улардан асосий тадқиқотлар намуналарини тайёрлаш мумкин. Намуналар сақланадиган лаборатория шароитлари бетонлар мустаҳкамлигига салбий таъсир кўрсатмади, чунки ёши 60 кунлик намуналарда мустаҳкамликнинг пасайиши кузатилмади.

Арматураларнинг механик хоссаларини аниқлаш уларнинг намуналарини ГОСТ 12004 – 81 талаблари бўйича чўзиш орқали амалга оширилди. Бундай синовлар ГРМ – 1 гидравлик машиналарда Турин инвест инжиниринг лабораториясида ўтказилди.

Тажрибаларда амалдаги стандартта жавоб берувчи махаллий арматура стерженлари қўлланилди.

**Натижалар ва уларнинг таҳлили.** Арматуранинг бетон билан боғланиши уларнинг ўзаро биргаликда силжишга қаршилик кўрсатишини таъминлайди. Бу қаршилик кўп омилларга боғлиқлиги ўтказилган тадқиқотлар натижалари билан тасдиқланган. Бу омиллар орасида бетоннинг тури хам мухим ҳисобланади. Хусусан, конструкцион керамзитобетон учун арматура билан боғланиш масалалари ҳали етарли даражада ўрганилмаган. Бу йўналишда ўтказиладиган ҳар қандай тадқиқотлар ўзининг долзарблиги билан баҳоланади, чунки конструкцион керамзитобетонни олдиндан кучайтириладиган темирбетон конструкцияларида қўллаш ўз самарасига эга. Уларни республикамиз шароитида қўллаш бино ва иншоотларнинг зилзилабардошлигини оширади. Бу ўз навбатида темирбетон конструкцияларининг ишончлилик даражасини кўтаришда мухим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Бу тадқиқотлардан асосий мақсад арматуранинг конструкцион керамзитобетон билан боғланиш мустаҳкамлигига унинг диаметри ва бетон синфининг таъсирини ўрганиш ва хulosалар қилишдан иборат, чунки бу ҳақида илмий изланишлар натижалари деярли йўқ.

Ўтказилган синовлар керамзитобетон кубларнинг марказида жойлашган арматура стерженини босиб чиқаришга асосланган.

Ушбу синовлар жараёнида зўриқишининг ортиши натижасида арматура билан керамзитобетон орасидаги контакт боғлари аста узила бошлайди, микродарзлар ҳосил бўлади ва қўндаланг чўзувчи деформацияларининг тез ривожланиши оқибатида намунадан арматура босиб чиқарилади.

Конструкцион керамзитобетон синфи В12,5 бўлган намуналардан арматура боғланиш нисбатан камлиги ҳисобига уларни бузмай сиқиб чиқади. Мустаҳкамлик синфлари В15 бўлган керамзитобетон намуналардан арматура намунани иккита бўлакларга, синфи В25 бўлганда эса намунани уч бўлакларга бўлиб бузилиши кузатилди. Албатта, бундай бузилиш характеристи керамзитобетоннинг чўзилишга бўлган мустаҳкамлиги ва унинг чегаравий чўзилиш деформацияларига боғлиқдир. Бузилишнинг аввали арматура билан бетон орасидаги нозик боғларнинг узилишидан бошланади, чунки улар юзага келган критик кучланишларга бардош бера олмайдилар. Шундан сўнг арматуранинг пастки томонга харакати тезлашади, охири намуна юзасида бўйлама дарзлар ҳосил бўлиши кузатилди.

Олинган синов натижалари бўйича уринма кучланишлар арматурадаги чегаравий зўриқишини анкерланган арматуранинг юзасига нисбати сифатида ҳисобланди.

Тадқиқотлар бўйича синов натижалари 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Керамзитбетон синфи	Керамзитбетонни синов кунидаги мустаҳкамлиги, МРа	Статистик тақсимот параметрлари	Арматура диаметри, мм	
			12	18
B12,5	17,2	$\tau_{\text{сц}}$ $S_m$ $v$	6,1	5,5
	18,0		6,7	3,65
	15,5		6,1	7,2
	16,9		-	-
B15	21,6	$\tau_{\text{сц}}$ $S_m$ $v$	7,5	6,4
	22,6		3,06	6,45
	21,8		4,85	7,3

Үртача қиймат	22,0		-	-
B25	34,6	$\tau_{\text{сц}}$ $S_m$ $\nu$	9,9	8,8
	33,4		3,6	4,62
	32,8		8,4	4,95
	33,6		-	-

Изоҳ.  $\tau_{\text{сц}}$  – боғланиши мустаҳкамлигининг ўртача арифметик қиймати, MPa;  $S_m$  – ўртача квадратик оғии;  $\nu$  – вариация коэффициенти, %

З – жадвалда келтирилган тадқиқот натижалари бўйича шуни айтиш мумкин, арматура стержени билан конструкцион керамзитбетон орасидаги туташув юзалари юқори мустаҳкамликка эга ва уларнинг бирга ишлаши ишончли даражада содир бўлади. Бундай жараённинг юзага келишига ўз навбатида конструкцион керамзитбетоннинг таркибининг ўзига хослиги ва унинг деформациялари ҳисобланади.

Бунинг тасдиқи сифатида қўйидаги олингандан натижаларни келтириш мумкин[3]. Конструкцион керамзитбетоннинг бошланғич эластиклик модули ва унинг чегаравий сиқилиш деформациялари бетон мустаҳкамлигидан ташқари фойдаланилган ғовакли тўлдирувчининг хусусиятларидан ва бетон қоришмаси таркибидаги цемент+қум аралашмасининг солишишим оғирлигига хам боғлиқлиги ўрнатилган.

Конструкцион керамзитбетоннинг бошланғич эластиклик модулини ва унинг чегаравий сиқилишини ҳисобий йўл билан аниқлаш учун мос равища қўйидаги математик моделлар олинган:

$$\frac{1}{E_b(t_0)} \times 10^4 = 0,626 - 0,426 \cdot r_0 + 24 \frac{r_0}{R(t_0)}, \text{ MPa} \quad (1)$$

$$\varepsilon_{bc} = \frac{R_b(t_0)}{E_b(t_0)} + 205 \cdot 10^{-8} \cdot r_0 \left[ \frac{R_b(t_0)}{E_b(t_0)} \right], \quad (2)$$

бу ерда:

$r_0$  – бетон қоришмаси таркибидаги цемент+қум аралашмасининг солишишим оғирлиги;  $R(t_0)$  – керамзитбетоннинг юкланиш моментидаги мустаҳкамлиги, MPa.

Ўтказилган тадқиқотлар натижаларига мувофиқ [4,5], конструкцион керамзитбетоннинг чегаравий чўзилиши қиймати  $20 \div 30 \times 10^5$  га тенг, бу кўрсаткич оғир бетоннинг шундай хусусиятидан тахминан икки баробар кўплигини кўрсатади. Бундай бетонлар таркибида ғовакли тўлдирувчининг сарфи  $0,86 \div 0,96 \text{ m}^3 / \text{m}^3$  оралиғида бўлганда, уларнинг чўзилишдаги мустаҳкамлиги ва чегаравий чўзилиши ортади ҳамда О.Я. Берг[6] бўйича дарз пайдо бўлиши даражаларининг кўтарилишини таъминлайди.

Маълумки, арматуранинг бетонлар билан боғланиш мустаҳкамлигини аниқловчи омиллардан бири – бу цемент гелининг елимловчи қобилияти, яъни унинг бетон таркибида сарфи ҳисобланади. Бу масала бўйича экспериметал тадқиқотлар натижаларини тахлили шуни кўрсатадики, диаметри 12 мм бўлган стержень арматуранинг конструкцион керамзитбетон билан боғланиш мустаҳкамлигини қўйидаги модель орқали ҳисоблаш мумкин:

$$\tau_{\text{сц}} = 1,3 \cdot K_a \cdot r_0 \cdot \sqrt{R_b(t_0)}, \text{ MPa} \quad (3)$$

бу ерда:

$r_0$  – бетон қоришмаси таркибидаги цемент+қум аралашмасининг солишишим оғирлиги;

$R(t_0)$  – керамзитбетоннинг юкланиш моментидаги мустаҳкамлиги, MPa;

$K_a$  – арматура юза шаклининг таъсирини инобатга олувчи коэффициенти;

$K_a = 1,0$  – силлиқ юзали арматура учун;


$K_a = 1,9$  – даврий юзали арматура учун;

**1,9 – ғовакли түлдирувчи хусусиятларига боғлиқ коэффициент.**

Ушбу модел  $R_b(t_0) \geq R_{b,28}$  дан юқори бўлиши керак ҳамда керамзитбетон сиқилишга мустаҳкамлиги синфи бўйича В12.5 дан то В25 гача таалуқлидир.

Олинган натижаларнинг ўзаро боғлиқлиги ушбу расмда келтирилган. Арматура диаметри 12 мм учун унинг керамзитбетон билан боғланиш мустаҳкамлигини (3) формула бўйича ҳисобий қийматлари 3-жадвалдаги тажриба қийматларининг ўзаро нисбати 0,93 га тенг, яъни улар орасидаги фарқ ўртача 7 % га тенг.

Арматура диаметри 18 мм бўлгандан унинг боғланиш мустаҳкамлигининг арматура диаметри 12 мм даги боғланиш мустаҳкамлигига нисбатининг ўртача қиймати ҳисоблар натижалари бўйича 0,9 тенг, яъни ўртача 10 % га кам эканлиги аниқланди.



*1-расм. Стержен арматуранинг керамзитбетон билан боғланиши мустаҳкамлигини унинг синфига боғлиқлиги. 1 – арматура диаметри 12 мм, 2 – арматура диаметри 18 мм*

**Хуласа.** Ўтказилган экспериментал-назарий тадқиқотларнинг натижалари асосида қуйидаги хуласаларни шакллантириш мумкин:

- конструкцион керамзитбетоннинг синфи А400 бўлган стержен арматура билан боғланиш мустаҳкамлиги унинг мустаҳкамлиги ва арматура диаметрига бўғлиқ;

- олинган натижаларнинг тарқоқлиги жуда катта эмас, чунки статистик таққослаш параметрларидан вариация коэффициентининг юқори қиймати 7,3% дан ошмаган. Бу ўз навбатида синов натижаларининг керамзитбетон учун қониқарли эканлигидан далолат беради;

- арматура диаметрининг 12 мм дан 18 мм га ошиши ўртача 12% га боғланиш мустаҳкамлигининг камайишига олиб келган;

- керамзитбетон синфининг В12,5 дан В25 га ошиши натижасида бир ҳил солиштириш ҳолати учун боғланиш мустаҳкамлиги 60% гача ошган.

Арматура стержени синфи А400 учун унинг керамзитбетон билан боғланиш мустаҳкамлигини қонуниятлари деярли бир ҳил, факат фарқ уларнинг қийматларида кўринади.

#### Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- Ходжаев С.А. Технологические особенности напрягающего керамзитобетона для железобетонных кровельных панелей безрулонных крыш. Автореферат. Дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук. М., 1981.
- ГОСТ 10180-2012. Межгосударственный стандарт. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. Стандартинформ, М., 2018.
- Шаджалилов Ш. Особенности работы предварительно напряженных элементов из керамзитобетона в районах с сухим-жарким климатом. Автореферат Дисс. канд. техн. наук, 05.23.01 Одесса, 1988, 22стр.
- Юсупов Р.Р., Шаджалилов Ш. Конструктивные свойства керамзитобетона с использованием мелкого песка. –Бетон и железобетон, №7, 1983, с.24-25.

5. Щербаков Е.Н., Хубова Н.Г., Шаджалилов Ш. Влияние сухого-жаркого климата на прочностные и деформационные характеристики конструкционного керамзитобетона. – В сб.: Влияние климатических условий и режимов нагружения на деформации и прочность конструкционных бетонов и элементов железобетонных конструкций. Тбилиси, ГрузНИИстром, 1985, с.86.

6. Берг О.Я. физические основы теории прочности бетона и железобетона. М., Госстройиздат, 1962.

## УЎК 624.012.45

### АРМАТУРАНИНГ БЕТОН БИЛАН БОГЛАНИШИДАГИ КУЧЛАНГАНЛИК-ДЕФОРМАЦИЯ ҲОЛАТЛАРИ докторант ҲЎЖАЕВ Д.Х. (ТАҚУ)

**Аннотация.** Арматуранинг бетон билан боғланиши мустаҳкамлиги кўпгина конструктив омилларга боғлиқ бўлиб, унинг ҳақиқий қиймати юкланишидан ҳосил бўладиган кучланганлик-деформация ҳолатини белгилайди. Бундай конструктив омиллар ичida арматура синфи ва диаметри, оғир ва енгил бетонларнинг мустаҳкамлиги асосий ҳисобланади. Тажриба намуналаридан арматурани тортиб чиқарии жараёнида юкнинг босқичма-босқич ортиши натижасида юзага келадиган ўзгаришлар таҳлил қилинган.

**Аннотация.** Прочность сцепления арматуры с бетоном зависит от многих конструктивных факторов, а ее фактическая величина определяет напряженно-деформационное состояние, возникающее в результате нагружения. Среди таких конструктивных факторов основными являются класс и диаметр арматуры, прочность тяжелого и легкого бетона. Проведен анализ изменений, вызванных постепенным увеличением нагрузки при выдергивании арматуры из экспериментальных образцов.

**Annotation.** The strength of the connection of reinforcement with concrete depends on many design factors, and its actual value determines the stress-strain state resulting from loading. Among such design factors, the main ones are the class and diameter of the reinforcement, the strength of heavy and light concrete. The analysis of changes caused by a gradual increase in load when pulling out reinforcement from experimental samples is analyzed.

**Калит сўзлар:** арматура, бетон, синаши, кучланиши, деформация, натижса, таҳлил, ўзгариши.

**Ключевые слова:** арматура, бетон, испытание, напряжение, деформация, результат, анализ, изменение.

**Key words:** armature, concrete, test, stress, strain, result, analysis, change.

**Кириш.** Боғланишнинг тўлиқ кучи арматура кўндаланг қовурғаларининг таяниши ва стержен ўқи бўйлаб таъсирида ҳосил бўлган ишқаланиш оқибатида ташкил топган деб қараш мумкин. Бу омилларнинг асосида яна бир омил – бетон таркибидаги цемент қоришмасининг хусусияти орқали содир бўлувчи химик ёпишқоқликни кўрсатиш мумкин.

Стержен арматураларининг бетон билан боғланиш мустаҳкамлиги уларнинг биргаликда ишончли ишлашини кўп йиллар давомида бино ва иншоотларнинг қурилишида кенг ишлатиб келинаётгани мисол бўла олади. Бундай арматуралар орасидаги ҳалқали профилга эга бўлган стерженларда камчилик сифатида улардаги кўндаланг қовурғаларнинг туташ қисмларида кучланишларнинг жамланиши (концентрацияси) мавжудлиги ҳисобланади. Улар бундай арматуранинг чарчаши мустаҳкамлигининг пасайишига олиб келиши аниқланган. Ушбу ҳолатни бартараф қилиш мақсадида арматура профилларини такомиллаштириш бўйича кўп тадқиқотлар ўтказилган [1,2,3,4,6,7]. Натижаларга кўра, арматуранинг бетон билан биргаликда ишончли ишлашини кўндаланг қовурғалардаги боғланиш таъминлаб беради.

Г.Ремнинг [5] хулосаларига биноан арматура кўндаланг қовурғалари баландлиги паст бўлганда эзилиш жараёнида бетон сифати, баланд бўлганда эзилиш кучланишининг нотекис тарқалиши ҳамда арматуранинг силжишида юзага келувчи ажратувчи (распор) кучлар аҳамиятли ҳисобланади.