

Положительное влияние ультрадисперсных активных минеральных добавок на основе золы рисовой лузги в виде активного (аморфного) кремнезема на структуру и физико-механические характеристики кладочного раствора обусловлена следующими причинами: во первых пущоланнической активностью ультрадисперсных активных минеральных добавок на основе аморфного кремнезема, во вторых их высокий дисперсность. В уплотненном состоянии частицы ультрадисперсных активных минеральных добавок на основе аморфного кремнезема 50-100 раз мельче чем частицы цемента и удельный поверхность его составляет примерно до $25000 \text{ м}^2/\text{кг}$. Одним из основным источником аморфного кремнезема в условиях Узбекистана является отход рисопереработки - рисовая луга, объем которого в условиях низовьях Амудары составляет примерно 40-50 тыс. т/год. Рисовая луга до сегодняшнего дня практически не использовались, но последние годы её стали использовать в качестве топлива инд. домов, теплиц, котельных и др.

Проведенные прошлогодние опыты показывает при обжиге 1 т. луги, образуется 150 кг золы основным компонентом которого, является аморфный кремнезем. При отоплении теплиц площадью 1 га израсходуется 400 т. луги, (60 т. Золы рисовой луги) а индивидуального дома площадью 100 м^2 примерно 4-5 т за зимний сезон. При этом расход добавки 1 м^3 кладочного раствора составляет 10-12 кг ультрадисперсных активных минеральных добавок на основе золы рисовой луги. Для определения температуры полного сгорания рисовой луги проводили дифференциально-термический анализ и дифференциальную сканирующую калориметрию с использованием приборов марки QD-1500 (Paulik-Paulik-Erdey) в интервале температур 100-1000 °C со скоростью нагрева 10 °C/мин и QD- 1500 DSC в интервале температур 100-1000 °C со скоростью нагрева 10 °C/мин соответственно. ДТА проводили в открытом тигле, ДСК - в закрытом тигле в атмосфере аргона. Температурные диапазоны экзотермических эффектов и потеря массы значительно отличаются, что указывает на необходимость обеспечения доступа воздуха к образцу для получения кремнезема без остаточного содержания углерода.

Литература

1. Рахимов Р.А., Искандарова М. Механизм структурообразования при твердении лессо-известковых вяжущих автоклавного твердения // Респ. НТК с участием зарубежных ученых.: «Получение нанокомпозитов, их структуры и свойства.-Ташкент.2007.-С.106-108.
2. Патент РФ 2061656, Способ получения аморфного диоксида кремния из рисовой шелухи // Земнухова Л.А., Сергиенко В.И., Каган В.С., Федорищева Г.А, МПК C 01 B33/12.
3. Ma J.F., Tamai K, Ichii M, Wu K., A rice mutant defective in active Si uptake // American Society of Plant Biologists (ASPB), Plant Physiology, 2002,130 (4), Pg.21n-2117.

УДК 666.965.2: 666.973.6.002

ШОЛИ ПЎСТЛОГИ (ЛУЗГА) ТАРКИБИДАН АМОРФ ШАКЛДАГИ КРЕМНИЙ ОКСИДИ ОЛИШ

таянч докторант Рахимов Ф.Р., магистрант Рахимов С.Р. (ТАҚУ)

Аннотация: қишлоқ ҳўжалиги чиқиндиларининг энг кўп қисми бир йиллик ўсимликлар буғдой, гўзапоя ва шолипоя турига караб пўстлогида бўлган кремний оксиди кўринишидаги кимматли маҳсулот. Ишининг мақсади кремний диоксиди манбаи сифатида турили минтақалардаги гуруч қобигидан кремний диоксидини тайёрлаши амалга оширилди.

Аннотация: большая часть сельскохозяйственных отходов представляет собой ценный продукт в виде кремнезема, который содержится в луге однолетних растений, таких как пшеница, сорго и сорго. Целью работы было получение диоксида кремния из рисовой шелухи из разных регионов как источника диоксида кремния.

Abstract: Most agricultural waste is a valuable product in the form of silica, which is found in the husks of annual plants such as wheat, sorghum and sorghum. The aim of the work was to obtain silica from rice husks from different regions as a source of silica.

Калит сўзлар: бугдой, гўзапоя, шолипоя, гуруч пўстлоги, кремний кислотаси, лузга, кепак, тупроқ.

Ключевые слова: пшеница, хлопъя, шелуха, рисовая шелуха, кремниевая кислота, лузга, отруби, почва.

Keywords: wheat, flakes, husk, rice husk, silicic acid, husk, bran, soil.

Ҳозирги вақтда қишлоқ ҳўжалиги чиқиндилари саноат мақсадлари учун кенг миқёсда қўлланилмасдан келинмоқда. Уларнинг кўп қисми далада қолдирилмоқда, қисман ёкиб юборилмоқда, бир қисми молларга емиш сифатида берилмоқда. Ўзбекистонда қишлоқ ҳўжалиги чиқиндиларининг энг кўп қисми бир йиллик ўсимликлар буғдой, ғўзапоя ва шолипоя ва х.к. лар хисобланади. Уларни сақлашда очик ёки ёпиқ омборлардан фойдаланилади. Очик омборда сақланганда 2-8 %, ёпиқ омборларда 0,5 % гача йўқолади. Йўқолишнинг сабаби, 1 йиллик ўсимликларнинг моғорлашидан юзага келади.

Қишлоқ ҳўжалиги чиқиндиларидан хисобланган шолипоя республикамизда минглаб тонналаб ҳосил бўлади. Ҳозирга қадар бу чиқиндилардан етарли даражада фойдаланилмаяпти. У хар хил йўллар билан йўқ қилинмоқда. Шоли сомони асосан қишлоқ ҳўжалиги эҳтиёжлари (унинг микдорининг 70% гача чорва озукаси учун сарфланади) учун ишлатилади. Курилишда пардозлаш ва том ёпиш материаллари (5% гача) сифатида ишлатилади. Шоли сомоннинг қолган қисми тўғридан-тўғри далаларда ёндирилади (15% гача) ёки оддийгина шу ерда ва гуручни табиий парчаланиш учун жойларда (10% гача) қолдирилади. Ҳозирги вактда шоли сомонидан фойдаланишнинг асосий йўналиши хисобланади. Гуруч пўстлоғи кристалл ва аморф шаклда кремний оксида олиш учун ишлатилади, сўнгра аморф кремний оксида курилиш материаллари технологиясида кўлланилади. Баъзи мамлакатлар (Хитой, Хиндистон ва Россиянинг баъзи ўлкаларида) қайта ишлатиб, ўз бойликларини ошириб келмоқда. Бу хомашёлар нисбатан арzon ва хар йили экилиб келинмоқда. Дунёнинг бошка гуруч етиштирувчи мамлакатларидағи каби Таиланд, Малайзия, Индонезия, Непал ва Ветнамда курилиш ашёлари ишлаб чикариш учун гуруч сомони ва лузгасидан фойдаланишга каратилган турли тадқикотлар олиб борилмоқда. Бу хам экологик вазиятни яхшилаш ва харажатларни камайтиришга ёрдам беради.

Шолидан гурунчини ажратиб олиш ишлари тегирмонда амалга оширилади. Бу жараённи шолини оқлаш деб аталади. Шолини оқлаш жараёнида икки гурух чиқинди ҳосил бўлади: лузга ва кепак. Мутахасисларнинг маълумотига қараганда, лузга қуруқ шолининг 20% ини ташкил қиласи, 10 % атрофида эса кепак ҳосил бўлади.

Гуруч қобиғи кимёвий таркиби бўйича бошқа бир йиллик ўсимликлардан аморф кремнийнинг юкорилиги (20% гача) билан ажралиб туради. Кремний оксида олиш учун унинг ишлаб чикариш параметларини, таркибини ва асосий гуруч ўсадиган жойга боғлик бўлган. хусусиятларини ўрганиш ҳозирги давр талабидир. Бу тадқиқот мобайнида турли худудларда етиштирилган шолидан олинган кремний оксида намуналарида турли компонентлар аниқланган.

Қишлоқ ҳўжалиги чиқиндилари бўлган шоли пўстлоғи иқлим, тупрок таркибига ва шоли турига караб гуруч пўстлоғида бўлган кремний оксида кўринишидаги кимматли маҳсулотга айлантирилиши мумкин [1]. Ўсимликлар кремнийни эрувчан кремний кислотаси Si(OH)_4 кўринишидаги тупроқдан ўзлаштиради ва кремнийнинг энг юқори концентрацияси эпидермиснинг ташқи қатламида (гуруч қобиғи) аникланади [2].

Гуруч қобиғининг тўлиқ ёниш хароратини аниклаш учун 25-1000 °C харорат оралиғида КД-1500 маркали (Паулик-Паулик-Ердей) курилмалари ёрдамида дифференциал иссиклик тахлили (ДТА) ва дифференциал сканерлаш калориметри (ДСС) ўтказилди.

Олинган гуруч пўстлоғи кули сканерловчи электрон микроскоп ёрдамида элементар тахлил билан бирлаштирилган Жеол ЖСМ-6510ЛВ микроскопида тахлил килинди.

Гуручнинг ўсиши жараёнида гидроксиди тупроқли материаллар бирималарининг аралашмалари билан кремний гуруч кобиғини ўсимлик тўқималарига сингдириб, ўзига хос ноорганик скелет хосил килади. Рентген фазасини тахлил килиш натижаларидан хулоса килишимиз мумкинки, 600-700 °C ҳароратда иссиқлик билан ишлов бериш жараёнида фаол аморф кремний диоксиди олинган ва 750 °C дан юкори ҳароратларда силикат - квар, - шаклида кристаллана бошлайди. Тридимит ва - кристобалит, бу унинг фаолиятининг пасайишига та'сир қиласи. Олинган кул таркибида минерал аралашмалар бўлиши мумкин, уларни кислота билан ишлов бериш орқали сезиларли даражада камайтириш мумкин.

Лузга намунасини муфель печида кўйдириб, қолган кул микдорини аниқлашга асосланган. Керакли реактив ва идишлар: намуна; аналитик тарози; 5 мл ли инни тигель; муфель печи; тигель тутгич.

Аниқлаш. Даствлаб инни тигелнинг массаси аналитик тарозида тортиб олинади. Қуруқ ҳаводаги намунадан 2 г тортиб олиб, чинни тигелга солинади ва тарозида тортилади. Намунанинг кул микдори (K) қўйидаги формула ёрдамида ҳисобланади:

$$K = (a/m) \cdot 100\%,$$

бу ерда: m -намуна массаси, г; a -кул массаси, г.

Юқорида айтиб ўтилганидек, шолипоя 2021 хосил йилидан олинган бўлиб шолидан лузга тегирмонда ажратиб олингач, оч жигарранг кўринишда гурунч қолади. Уни одатда ишлатиб юрган оппок кўринишдаги гурунч холатига келтириш учун тегирмонда оқланади. Яъни сиртидаги парда шилиб ташланади, бу гуруч кепаги ҳисобланади. Даствлаб кепакнинг ҳажм оғирлигини аниқладик (340 г/дм^3), сўнгра кепак заррачаларининг ўламларини аниқладик. Унинг ўлчамлари хар хил яъни 6-10 микрондан 30-40 микронгacha бўлади.

1-жадвал

Шолипояларнинг кимёвий таркиби %

№	Қисмлар таркиби	Шоли поя
1	Хужайра	34,0 -58,5
2	Углерод ва пектин микдори	31,6
3	Кул микдори	16 -18
4	Сув микдори	8,0-11,5
5	Мой ва мумсимон моддалар	4,6 -5,4
6	Азотли ва оксил моддалар	Маълумот йўқ

Заррачалар ўлчами 4 дан 14 мкм гача бўлган қисми 2-2,5 % ни ташкил этади. 1 дан 14 мкм гача қисми эса 12 % атрофида.

Шоли қипиғи (лузга) ва кепаклар шолини оқлаш жараёнида хосил бўладиган чиқиндилар ҳисобланади.

1 тонна жигарранг гуручдан 160 кг га яқин гуруч пўстлоғи олинади. У ёндирилганда, қипиғнинг оғирлиги бўйича тахминан 20% микдорда кул хосил бўлади. Гуруч кобиғининг кули асосан кремний оксиди ва оз микдордаги бошқа бирималардан иборат.

2 жадвал

Шоли қипиғи лузганинг физик- кимёвий кўрсаткичлари

№	Хомашё кўрсаткичлари	Микдори
1	Ҳажм массаси, $\text{кг}/\text{м}^3$	120
2	Намлиги	6 -12
3	Фракцияси	2 -6

Жумладан: гуруч қобиги таркиби сув, лигнин, целялюз, пентозанлар, оз микдордаги оксил ва витаминлар, микроэлементлар каби 75-80% кремнийдан ташкил топган толали органик моддалар мавжуд [3].

Шоли лузгасининг таркибида органик моддалар миқдори 83 %, кремний оксиди 15,65 %. Кул (зола) таркибида кремний оксидининг миқдори 86,48 %. Узунлиги, максимум 7,5 мм, минумим 6 мм; эни. Максимум 3,5 мм, минумим 1,5 мм. Хажм оғирлиги 187 кг/м³; намлиги 11,5 %, кул (зола) миқдори 21%.

3 жадвал

Шоли қипиғи (лузгаси) ва кули (зола)нинг кимёвий таркиби

Хомашё	Таркиби ва миқдори, %								
	CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	SO ₃	Na ₂ O	K ₂ O	Органик моддалар
шоли қипиғи (лузга)	0,61	15,6	0,24	0,12	0,45	0,18	0,48	0,28	82
Кул (Зола)	3,36	86,5	1,33	0,64	1,93	0,45	2,09	1,57	1,68

Ишнинг мақсади кремний диоксида (SiO_2) манбаи сифатида турли минтақалардаги гуруч қобигини термик ишлов беришни ўрганиш эди. Гуруч қобиғидан кремний диоксидини тайёрлаш амалга оширилди.

АДАБИЁТЛАР

1. Патент РФ 2061656, Способ получения аморфного диоксида кремния из рисовой шелухи // Земнухова Л.А., Сергиенко В.И., Каган В.С., Федорищева Г.А., МПК C 01 B33/12.
2. Ma J.F., Tamai K, Ichii M, Wu K., A rice mutant defective in active Si uptake // American Society of Plant Biologists (ASPB), Plant Physiology, 2002, 130 (4), Pg.21n-2117.
3. 4. Аракелян А.А., Аветикян В.А. К вопросу повышения сцепления силикатного кирпича с раствором. Строительство и архитектура Узбекистана, 1975, № 2, с. 36-37.

PORLANDSEMENTNING XOSSALARIGA KIMYOVIY QO'SHIMCHALAR TASIRI KAMILOV X.X., TO'RAXANOV S.I.(TAQU)

Annotation: Maqolada kimyoviy qo'shimchalar, ularning qurilish sohasidagi o'rni haqida ma'lumot va ularning portlandsement fizik xossalariiga tasiri o'rganilgan. Superplastikizatorlardan foydalanish bilan bog'liq masalalar, ularning betonning mustahkamligiga ta'siri ham muhokama qilinadi. Bizning maqolamiz qorishma va betonlarning ish faoliyatini yaxshilash uchun superplastifikatorlardan foydalanishga qiziqqan tadqiqotchilar va amaliyotchilar uchun keng qamrovli manbani taqdim etadi.

Аннотация: В статье изучены сведения о химических добавках, их роли в сфере строительства и влиянии на физические свойства портландцемента. Также обсуждаются вопросы, связанные с применением суперпластификаторов и их влиянием на прочность бетона. Наша статья представляет собой обширный ресурс для исследователей и практиков, заинтересованных в использовании суперпластификаторов для улучшения характеристик смесей и бетонов.

Annotation: The article information about chemical additives, their role in the field of construction and their influence on the physical properties of portland cement is studied. Issues related to the use of superplasticizers and their effect on the strength of concrete are also discussed. Our paper provides a comprehensive resource for researchers and practitioners interested in the use of superplasticizers to improve the performance of mixtures and concretes.

Kalit so'zlar: kimyoviy qo'shimchalar, portlandsement, mini konus, yoyiluvchanlik, fizik xossalari, mexanik xossalari.

Ключевые слова: химические добавки, портландсемент, миниконус, подвижность, физические свойства, механические свойства.

Key words: chemical additives, Portland cement, minicone, mobility, physical properties, mechanical properties.

Kirish. Zamonaviy betonda kimyoviy qo'shimchalar hal qiluvchi rol o'ynashda davom etmoqda. Yaqin vaqtgacha beton texnologiyasidagi eng muhim yangiliklar zamonaviy